

**PINTURA DECOCORK**  
**FICHA TÉCNICA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Densidad (UNE-EN ISO 2811-1)	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Materia no volátil (1h a 125°) (UNE-EN ISO 3251)	52,00 %
Materia no volátil en volumen (UNE-EN ISO 3233-3)	40,20 %
Tiempo de secado (UNE 48301) (espesor de película seca: 95 µm)	Secado al tacto: 30 min. Secado total: 1h. 35 min.
Rendimiento teórico (R)	0,25 kg/m <sup>2</sup> → 80 µm 0,31 kg/m <sup>2</sup> → 100 µm
Rendimiento teórico (R)	5,0 m <sup>2</sup> /l → 80 µm 4,0 m <sup>2</sup> /l → 100 µm
pH	9±0,5



DECOPROYEC®